

GL26 EKOFLEKS - Konzentrat 1:5 - Sügavale tungiva krundi kontsentraat



Tugevdab aluspinda ja valmistab selle ette dekoratiivkrohvi ja struktuurvärvi pealekandmiseks. Ühtlustab pinna veeimavust ja annab sellele ühtlase heleda tooni. Hõlbustab krohvimist ja parandab selle kvaliteeti.

- Tugevdab aluspinda.
- Tõhustab viimistluskihi naket aluspinnaga.
- Hea kattevõime.
- Suurendab niiskuskindlust.
- Veeauru läbilaskev.

Kasutusala

Sügavale tungiv krunt EKOFLEKS GL25 on ette nähtud põranda-, seina- ja laepindade kruntimiseks sise- ja välitingimustes. Hea kleepe- ja imendumisvõimega, tugevdab murenevaid ja lahtikooruvaid pindu. Kanda aluspinnale enne tsement- ja betoonpõranda remontimist, põranda viimistlusmaterjalide paigaldamist, seinte krohvimist ja pahteldamist, polüstüreeni või kivivilla liimimist, erinevat tüüpi tapeedi värvimist ja kleepimist. Tisleri-, puitlaast-, kips- ja kipskartongplaatide pinna immutamiseks ja tugevdamiseks.

Kasutusjuhised

Aluspind peab olema tugev ja kahjustusteta. Lahtikoorunud kihid, mis ei talu koormust, tuleb pinnalt mehaaniliselt täielikult eemaldada. Aluspind peab olema kuiv ning puhastatud naket ja imendumisvõimet halvendavast tolmust ja mustusest (rasv, õli, vaha, bituumen jms). Mikrobioloogilise korrosiooni (näiteks bioloogilised või mikroorganismide moodustised) tekkimise korral tuleb pinda puhastada traatharjaga ja seejärel juhiste kohaselt töödelda antibakteriaalse ainega. Toodet ei tohi kanda külmunud pinnale. Enne kasutamist tuleb toodet EKOFLEKS GL25 hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsliga või rulliga. Suure imavusega pinnale tuleb krunti kanda kaks kihti. Pinna edasist töötlemist tohib alustada pärast krundi täielikku kuivamist. Kohe pärast töö lõpetamist tuleb töövahendid veega puhtaks pesta. Kuivanud krunti saab eemaldada orgaanilise lahustiga.

Kasutuselt kõrvaldamise juhised

Ainest ei tohi kanalisatsiooni juhtida ega lasta sellel sattuda heitvee hulka. Plastpakendid on soovitatav visata spetsiaalsesse, plastmaterjali jaoks ette nähtud konteinerisse. Kuivanud materjalijäätmed võivad kasutuselt kõrvaldada ehitusjäätmete või olmeprügina.

Ohutusmeetmed

Hoida laste eest. Toote silma sattumise korral pesta kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Tehnilised detailid	
Koostis:	Polümeeri vesidispersioon, modifitseerivad lisandid.
Värvus:	Värvitu.
Ph:	7,0 - 8,0.
Vedeldamine:	vahekorras 1:2 kuni 1:5
Õhu- ja pinnatemperatuur:	min +50C, max. +350C.
Hoiu- ja transporditemperatuur:	min.+50C, max.+300C.

GL26 EKOFLEKS - Konzentrat 1:5 - Sügavale tungiva krundi kontsentraat

Tehnilised detailid	
Kuivamisaeg:	4-6 tundi.
Kulu:	olenevalt aluspinnast 0,1-0,2l/ m2.
Säilivusaeg:	12 kuud.