

GL23 EKOFLEKS - BetonKontakt - Betono kontaktinis gruntas - Betoonikrunt



Ette nähtud mitteporse ja halva imavusega pinna ettevalmistamiseks pahtli ja krohvi alla.

- Sisaldab kvartsiterasid.
- Tugevdab aluspinda.
- Tõhustab viimistluskihi naket aluspinnaga.
- Leelisekindel.

Kasutusala

Betoonikrunt EKOFLEKS GL23 on ette nähtud mitteporse ja halva imavusega pinna kruntimiseks enne pahtli ja õhekrohvi pealekandmist. Sisaldab kvarts-täiteainet, mille keskmine terasuurus on 0,3 mm. Ette nähtud seina-, põranda- ja laepindade töötlemiseks sisetingimustes. Välistingimustes sobib kasutamiseks seinte ja lagede kõigil puhastel mineraalsetel pindadel. Tagab suurepärase nakkuvuse peaaegu kõigil ehituspindadel. Kaitseb leeliselise toime eest. Hõlbustab tööde tegemist.

Kasutusjuhised

Aluspind peab olema tugev ja kahjustusteta. Lahtikoorunud kihid, mis ei talu koormust, tuleb pinnalt mehaaniliselt täielikult eemaldada. Aluspind peab olema kuiv ning puhastatud naket ja imendumisvõimet halvendavast tolmust ja mustusest (rasv, õli, vaha, bituumen jms). Mikrobioloogilise korrosiooni (näiteks bioloogilised või mikroorganismide moodustised) tekkimise korral tuleb pinda puhastada traatharjaga ja seejärel juhiste kohaselt töödelda antibakteriaalse ainega. Toodet ei tohi kanda külmunud pinnale. Enne kasutamist tuleb toodet EKOFLEKS GL23 hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsliga või rulliga. Suure imavusega pinnale tuleb krunti kanda kaks kihti. Pinna edasist töötlemist tohib alustada pärast krundi täielikku kuivamist. Kohe pärast töö lõpetamist tuleb töövahendid veega puhtaks pesta. Kuivanud krunti saab eemaldada orgaanilise lahustiga.

Kasutuselt kõrvaldamise juhised

Ainest ei tohi kanalisatsiooni juhtida ega lasta sellel sattuda heitvee hulka. Plastpakendid on soovitatav visata spetsiaalsesse, plastmaterjali jaoks ette nähtud konteinerisse. Kuivanud materjalijäägid võib kasutuselt kõrvaldada ehitusjäätmete või olmeprügina.

Ohutusmeetmed

Hoida laste eest. Toote silma sattumise korral pesta kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Tehnilised detailid	
Koostis:	polümeeri vesidispersioon, modifitseerivad lisandid, mineraalsed täiteained.
Struktuur:	krobeline, teraline. Terasuurus kuni 0,3 mm.
Värvus:	roosa.
Õhu- ja pinnatemperatuur:	min. +5°C, max. +35°C.

GL23 EKOFLEKS - BetonKontakt - Betono kontaktinis gruntas - Betoonikrunt

Tehnilised detailid	
Hoiu- ja transporditemperatuur:	+5°C, max. +30°C.
Kuivamisaeg:	12-18 tundi.
Kulu:	olenevalt pinna poorsusest 0,2-0,45 kg/m2.
Säilivusaeg:	12 kuud.