

## GL24 EKOFLEKS - Stuckprimer - grunts mitrumuzsūcošām pamatnēm



Paredzēta porainu, stipri uzsūcošu pamatņu gruntēšanai.

- Samazina pamatņu uzsūkšanas spēju
- Palielina adhēziju pie pamatņu virsmām
- Izturīga pret sārnu iedarbību
- Tvaikcaurlaidīga
- Ekoloģiski tīra

### Pielietošana

Grunts Ekofleks GL24 Stuckprimer ir paredzēta porainu, stipri uzsūcošu virsmu gruntēšanai, tādu kā gāzbetona bloki, keramzītbetona bloki un silikātkieģeli, pirms ģipša un cementa apmetumiem. Grunts Ekofleks GL24 Stuckprimer samazina un izlīdzina pamatņu uzsūkšanās spēju, kā arī tai piemīt augstas salīmēšanas īpašības.

### Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt nesošai, izturīgai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus, kuri nav izturīgi pret slodzi ir pilnībā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attīrīt no putekļiem un netīrumiem, kuri samazina adhēziju un iesūkšanās spējas (tauki, eļļa, vasks, bitums utt.). Nav pieļaujama produkta uzklāšana uz sasalušām virsmām! Pirms lietošanas Ekofleks GL24 atšķaidīt ar ūdeni proporcijā no 1:1 līdz 1:3 un kārtīgi samaisīt. Uzklāt uz virsmas ar otu vai rullīti. Stipri iesūcošai virsmai grunti var uzklāt divās kārtās. Turpmākos darbus veikt tikai pēc produkta pilnīgas nožūšanas. Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvušos grunts pilienus var notīrīt ar organisku šķīdinātāju.

### Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no + 5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no + 5°C līdz + 35°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

### Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības vai saimniecības atkritumus.

### Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

| Tehniskie dati                 |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sastāvs:                       | Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas |
| Krāsa:                         | Dzeltenā                                          |
| Atšķaidīšana:                  | no 1:1 līdz 1:3                                   |
| Pamatnes un gaisa temperatūra: | no +5°C līdz +35°C                                |
| Nožūšanas laiks:               | no 3 līdz 6 stundām                               |

**GL24 EKOFLEKS - Stuckprimer - grunts mitrumuzsūcošām pamatnēm**

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Tehniskie dati    |                                                        |
| Patēriņš:         | ~0,1 l/m2 (koncentrāta) atkarībā no virsmas porainības |
| Derīguma termiņš: | 12 mēneši                                              |
| Iepakojums:       | 5L; 15L                                                |
| Ražots Latvijā    |                                                        |