

GL26 EKOFLEKS - Koncentrat 1:5 - Dziļa nostiprinoša grunts koncentrāts



Paredzēta porainu, stipri iesūcošu, apbirušu iekšējo un ārējo pamatņu stiprināšanai un piesūcināšanai.

- Piemīt dziļas iesūkšanās spēja
- Nostiprina pamatņu virsmas
- Palielina adhēziju pie pamatņu virsmām
- Uzlabo mitrumizturību
- Tvaikcaurlaidīga

Pielietošana

Dziļa grunts-koncentrāts Ekofleks GL26 ir paredzēta grīdu, sienu un griestu virsmu gruntēšanai telpās un ārpus tām. Tai piemīt augstas salīmēšanas un iesūkšanās spējas, kā arī tā nostiprina irdenas un drūpošas virsmas. Tiek lietota pirms cementa un betona grīdu pamatņu remonta, grīdu apdares materiālu uzklāšanas, sienu špaktelēšanas un apmetuma uzklāšanas, akmens vates un putupolisterola pielīmēšanas, krāsošanas un dažādu veidu tapešu pielīmēšanas, kā arī galdniecības, kokapstrādes materiālu, ģipša un ģipšplākšņu nogruntēšanai.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt nesošai, izturīgai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus, kuri nav izturīgi pret slodzi ir pilnībā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attīrīt no putekļiem un netīrumiem, kuri samazina adhēziju un iesūkšanās spējas (tauki, eļļa, vasks, bitums utt.). Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti un apstrādāt ar antibakteriālo līdzekli Ekofleks GL29 atbilstoši instrukcijai. Nav pieļaujama produkta uzklāšana sasalušām virsmām! Pirms lietošanas Ekofleks GL26 ir nepieciešams atšķaidīt ar tīro ūdeni un kārtīgi samaisīt. Vājo un apbirušo pamatņu gruntēšanai atšķaidīt proporcijā 1:2-1:3, stingrām, bet puteklainām virsmām (piem.: reģipša plāksnes pirms krāsošanas) var atšķaidīt proporcijā 1:4-1:5. Uzklāt uz virsmas ar otu vai rullīti. Stipri iesūcošai virsmai grunti var uzklāt divās kārtās. Turpmākos darbus veikt tikai pēc produkta pilnīgas nožūšanas. Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvenus grunts pilienus var notīrīt ar organisku šķīdinātāju.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no + 5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no + 5°C līdz + 35°C. Transportējot pasargāt no sasaldēšanas. Derīguma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma. Uzmanību! Atšķaidīto koncentrātu uzglabāt ne vairāk par 1 mēnesi.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības vai saimniecības atkritumus.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati

Sastāvs:

Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas

GL26 EKOFLEKS - Konzentrat 1:5 - Dzīla nostiprinoša grunts koncentrāts

Tehniskie dati	
Atšķaidīšanas proporcijas:	1:2-1:5
Krāsa:	Bezkrāsas
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Nožūšanas laiks:	no 4 līdz 6 stundām
Patēriņš:	no 0,1 līdz 0,2 l/m2 atšķaidītā produkta atkarībā no virsmas porainības
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	1L; 5L; 10L.
Ražots Latvijā	