

FS1 EKOFLEKS - Bezhlora piedeva betonam



Paredzēta piejaukšanai cementa un betona javām periodos, kad nakts laikā gaidāms sals un ziemas laikā.

- Uzlabo javu īpašības zemās temperatūrās
- Nesatur hloru
- Tehniski nav bīstama

Pielietošana

Piedeva Ekofleks FS1 paredzēta izmantošanai armētajās betona konstrukcijās un cementa javās, kad gaidāms sals vai temperatūras pazemināšanās līdz -13°C . Var izmantot ar betona plastifikatoriem, kuri nepalēnina betona sacietēšanas procesu. Neizraisa negatīvus efektus, izmantojot betona sūkni. Paātrina cementa reakciju un svaiga betona sacietēšanu. Uzlabo svaigā betona apstrādi bez papildu gaisa ievadīšanas.

Lietošanas instrukcija

Piedevu FS1 pievieno cementa vai betona javām vienlaicīgi ar ūdeni. Pirms lietošanas piedevu Ekofleks FS1 nepieciešams samaisīt. Javā pievienojamam cementam jābūt ne mazāk kā $300\text{kg}/\text{m}^3$. Uzklājot javu, tās temperatūrai jābūt ne mazākai par $+5^{\circ}\text{C}$. Ūdens daudzums javā ir jāsamazina līdz nepieciešamajam minimumam. Palīgkonstrukciju, formu un stiprinājumu temperatūrai nav jābūt negatīvai. Aizliegts izmantot darbā jebkādas sasalušas piedevas, kā arī strādāt ar sasalušām pamatnēm. Svaigi apstrādātai javai nepieciešams nodrošināt aizsardzību no ātras atūdeņošanās un straujas temperatūras maiņas, līdz spiediens sasniegs $10\text{ N}/\text{mm}^2$.

Glabāšanas nosacījumi

Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpās ar pastāvīgu temperatūru no $+5^{\circ}\text{C}$ līdz $+35^{\circ}\text{C}$. Iepakojumam ir jābūt aizsargātam no saules stariem. Transportējot pasargāt no sasaušanas. Pasargāt no piejaukumiem. Derīguma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai paredzētos konteineros, atkārtotai izmantošanai.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis uz ādas, skarto ādas daļu nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm; ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

FS1 EKOFLEKS - Bežlora piedeva betonam

Tehniskie dati	
Blīvums:	1,4 gr/cm ³
pH:	3,4 - 3,6
Krāsa:	Bezkrāsas
Lietošanas temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Patēriņš:	no 0,1 līdz 1 l uz 100 kg cementa
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	5L; 10L
Ražots Latvijā	