

AL92 EKOFLEKS - Silikona apmetums ar faktūru "ķirmjveida"



Plānkārtas silikona dekoratīvais apmetums ar "ķirmjveida" faktūru, paredzēts ēku dekoratīvai apdarei iekšējās un ārējās.

- Augsta tvaika caurlaidība
- Augsta izturība pret apkārtējās vides agresīvu faktoru iedarbību
- Izturīgs pret nodilumu un triecienslodzi
- Izturīgs pret sārnu iedarbību
- Ekoloģiski tīrs

Pielietošana

Augsti kvalitatīvs plānkārtas apmetums paredzēts ēku dekoratīvai apdarei kā iekšējās, tā arī ārējās. Veido īpaši stabilu un elastīgu virsmu ar augstu izturību pret mehāniskajām slodzēm un pret apkārtējās vides iedarbību, tādu kā: UV-staru iedarbība, nodilums, gaisa temperatūras svārstības, jūras gaisa un netīra gaisa iedarbība. Īpaši noturīgs pret nosmērējumiem. Augsta tvaika caurlaidība. Hidrofobs. Izturīgs pret mazgāšanu. Īpaši efektīvs pielietojot saistīto siltināšanas sistēmu. Laba adhēzija pie pamatnēm. Tiek lietots uz visām līdzīgajām, minerālajām virsmām tādām kā: betons, putubetons, keramzītbetons, apmetas virsmas, kā arī ģipškartona plāksnes, skaidu plāksnes utt.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt līdzīgai, sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem adhēziju mazinošiem traipiem, kā arī bez redzamiem bojājumiem, iedobumiem vai iespaidumiem. Veco krāsu kārtu atlikumi ir jānotīra. Ģipša virsmas, ģipša plāksnes un skaidu plāksnes jāapstrādā ar grunti EKOFLEKS GL25. Vecas un porainas virsmas vispirms tiek nogruntētas ar grunti EKOFLEKS GL27. Gadījumā, ja ir parādījušies sēnīte vai pelējums, bojātās vietas apstrādāt ar antibakteriālo grunti. Pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas virsma ir jānogruntē ar gruntskrāsu zem dekoratīvā apmetuma Ekofleks GL33. Dekoratīvo apmetumu drīkst klāt uz virsmas tikai pēc pilnīgas EKOFLEKS GL33 nožūšanas. Pirms lietošanas dekoratīvais apmetums EKOFLEKS AL92 ir kārtīgi jāsamaisa, līdz iegūstat viendabīgu masu. Atkarībā no lietošanas apstākļiem maisījuma konsistenci var mainīt, pielejot nelielu daudzumu tīra ūdens un atkārtoti kārtīgi samaisot. Dekoratīvais apmetums tiek uzklāts uz sagatavotām virsmām ar gludu, nerūsējošu rīvdēli, 60° leņķī. Kārtas biezumam ir jāatbilst grauda lielumam. Apmetuma atlikumi ir jānoņem un jāsauc spainī. Kad apmetums vairs nelīp pie instrumenta, virsma jāpīrīvē ar plastmasas rīvdēli. Faktūra tiek veidota ar aplveida rīvdēļa kustībām. Dekoratīvais apmetums ir jāuzklāj pēc metodes "mitrs pa mitru", nepieļaujot norīvētās virsmas nožūšanu pirms kārtējās kārtas uzklāšanas. Darbi pie vienas virsmas jāveic nepārtraukti. Darbu veikšanas un materiāla nožūšanas laikā apmeto virsmu pasargāt no tiešo saules staru, lietus un stipra vēja iedarbības. Nav pieļaujams lietot sarūsējušus instrumentus un taru. Materiālu nedrīkst sajaukt ar citiem dekoratīvajiem apmetumiem un krāsām. Instrumenti ir jānomazgā ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Sacietējušo dekoratīvo apmetumu var notīrīt tikai mehāniski.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar

AL92 EKOFLEKS - Silikona apmetums ar faktūru "ķirmjveida"

pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +30°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas, minerālie aizpildītāji
Korekcijas laiks:	ap 20 minūtēm
Blīvums:	1,80 – 1,85 g/cm3
Krāsa:	180 krāsu toni
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Nožūšanas laiks:	no 12 līdz 36 stundām
Patēriņš: 2,0mm 3,0mm	no 2,6 līdz 2,8 kg/m2 no 3,6 līdz 3,8 kg/m2
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	25 kg
Ražots Latvijā	