CL131 EKOFLEKS - Dekoratīvais apmetums ar faktūru "akmentiņš"

Minerālais plānkārtas apmetums ēku apmešanai ārpusē un iekšpusē ar faktūru „akmentiņš”.

- Laba adhēzija pie pamatnēm
- Izturīgs pret atmosfēras iedarbību
- Tvaikcaurlaidīgs
- Ekoloģiski tīrs

Pielietošana

Minerālais apmetums EKOFLEKS CL131 paredzēts ārējai un iekšējai ēku virsmu dekoratīvai apdarei. Tiek lietots uz visām līdzenām, minerālām virsmām, tādām kā: betons, putubetons, keramzītbetons, apmestas virsmas, ģipsis, ģipškartona plāksnes, skaidu plāksnes utt.. Īpaši efektīvs, pielietojot saistīto siltināšanas sistēmu. Piemīt laba izturība pret sārmu iedarbību.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt līdzenai, sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem adhēziju mazinošiem traipiem, kā arī bez redzamiem bojājumiem, iedobumiem vai iespiedumiem. Veco krāsu kārtu atlikumi ir jānotīra. Ģipša virsmas, ģipša plāksnes un skaidu plāksnes jāapstrādā ar grunti EKOFLEKS GL25. Vecas un porainas virsmas vispirms tiek nogruntētas ar grunti EKOFLEKS GL27. Gadījumā, ja ir parādījusies sēnīte vai pelējums, bojātās vietas apstrādāt ar antibakteriālo grunti. Pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas virsma ir jānogruntē ar gruntskrāsu zem dekoratīva apmetuma EKOFLEKS GL33. Dekoratīvo apmetumu drīkst klāt uz virsmas tikai pēc pilnīgas EKOFLEKS GL33 nožūšanas.
25 kg EKOFLEKS CL131 sauss maisījums tiek sajaukts aptuveni ar 6,5 l ūdens, kamēr izveidojās viendabīga massa. Pēc 10-20 min. maisījumu velreiz labi izmaisa. Sagatavota massa ir jāizlieto 2 stundu laikā. Apmetums tiek uzklāts uz sagatavotām virsmām ar gludu, nerūsējošu rīvdēli, 600 leņķī. Kārtas biezumam ir jāatbilst grauda lielumam. Apmetuma atlikumi ir jānoņem un jāsajauc spainī. Kad apmetums vairs nelīp pie instrumenta, virsma jāpierīvē ar plastmasas rīvdēli. Faktūra tiek veidota ar apļveida rīvdēļa kustībām. Dekoratīvais apmetums ir jāuzklāj pēc metodes “mitrs pa mitru”, nepieļaujot norīvētās virsmas nožūšanu pirms kārtējās kārtas uzklāšanas. Darbi pie vienas virsmas jāveic nepārtraukti. Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5C^0 līdz +30C^0. Darbu veikšanas un materiāla nožūšanas laikā apmesto virsmu pasargāt no tiešo saules staru, lietus un stipra vēja iedarbības. Nav pieļaujams lietot sarūsējušus instrumentus un taru. Materiālu nedrīkst sajaukt ar citiem dekoratīviem apmetumiem un krāsām. Instrumeni ir jānomazgā ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Sacietējušo dekoratīvo apmetumu var notīrīt tikai mehāniski.

Glabāšanas nosacījumi

Glabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Derīguma termiņš – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kurš norādīts uz iepakojuma.

CL131 EKOFLEKS - Dekoratīvais apmetums ar faktūru "akmentiņš"

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Materiāla atlikumus sajaukt ar ūdeni un pēc sacietēšanas var uzglabāt ar būvmateriālu atkritumiem.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Polimērcementa maisījums ar minerālām pildvielām un modifikatoriem
Samaisīšanas proporcijas:	6,5 l ūdens uz 25 kg CL131
Korekcijas laiks ne mazāk:	20 minūtes
Gatavas javas izlietošanas laiks ne mazāk:	120 minūtes
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5^{0}C līdz +30^{0}C
Adhēzija pie betona	> 0,4 N/mm2
Patēriņš atkarībā no grauda: 2,00 mm 3,00 mm	 no 3,3 līdz 3,5 kg/ m2 no 3,8 līdz 4,0 kg/ m2
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma:	12 mēneši
Iepakojums:	25kg
*Visi dati un informācija uzrādīti pie temperatūras +20^{0}C un relatīvā gaisa mitruma 60%.	
Ražots ES	