

GL24 EKOFLEKS - Stuckprimer - gruntas itin įgeriantiems pagrindams



Skirtas gruntuoti porėtus, itin įgeriančius pagrindus (dujų betono, putų betono, silikatinių plytų) prieš juos tinkuojant. Mažina ir suvienodina paviršių įgertį.

- Mažina pagrindo įgertį
- Didina dangų sukibimą su pagrindu
- Atsparus šarmams
- Laidus garams

Paskirtis

Gruntas EKOFLEKS GL24 yra skirtas gruntuoti porėtus, itin įgeriančius (pvz., dujų betono, putų betono, keraminių ir silikatinių plytų) paviršius prieš juos padengiant gipsiniu ir cementiniu tinku. Mažina ir suvienodina pagrindo įgertį. Pasižymi didele klijavimo geba.

Naudojimo instrukcija

Paviršius turi būti tvirtas ir nepažeistas. Pleišėjančius, apkrovos neatlaikančius sluoksnius reikia pašalinti mechaniniu būdu. Paviršių reikia išdžiovinti, nuvalyti dulkes ir nešvarumus, mažinančius sukibimą su pagrindu ir įgeriamumą (riebalus, alyvas, vašką, bitumą ir t. t.). Gruntu negalima dengti užšalusių paviršių! Prieš naudojant gruntą EKOFLEKS GL24 jį reikia kruopščiai išmaišyti ir atskiesti vandeniu, santykiu nuo 1:1 iki 1:3. Dengti purkštuvu, teptuku arba voleliu. Kito etapo darbus pradėti tik gruntui pilnai išdžiūvus. Užbaigus darbus įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu. Išdžiūvusį gruntą galima pašalinti organiniu tirpikliu.

Šalinimo instrukcija

Grunto nepilti į kanalizaciją, neleisti pateikti į nutekamuosius vandenis. Plastikinę pakuotę rekomenduojama šalinti į specialius plastikui skirtus kontenerius. Išdžiūvę grunto likučiai gali būti šalinami kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Saugumo priemonės

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus produkto į akis nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis pagalbos į gydytoją.

Techninės detalės	
Sudėtis:	Polimero vandeninė dispersija, modifikuojantys priedai
Spalva:	Geltona
PH:	7,5 – 8,5
Atskiedimas:	nuo 1:1 iki 1:3
Oro ir pagrindo temperatūra:	nuo +5 0C iki +35 0C
Sandėliavimo/transportavimo temperatūra:	nuo +5 0C iki +30 0C

GL24 EKOFLEKS - Stuckprimer - gruntas itin igeriantiems pagrindams

Techninės detalės	
Džiūvimo trukmė:	nuo 3 iki 6 val.
Išeiga:	~ 0,1 l/m2 (koncentrato) priklausomai nuo paviršiaus porėtumo
Tinkamumo terminas:	12 mėnesių