

GL26 EKOFLEKS - Koncentrat 1:5 - Koncentruotas skvarbusis gruntas



Koncentruotas skvarbusis gruntas skirtas sutvirtinti ir įmirkyti porėtus, itin įgeriančius, trupančius išorinius ir vidinius pagrindus.

- Didelės skvarbos
- Sutvirtina fasado sienų paviršių
- Didina dangų sukibimą su pagrindu
- Mažina dažų išėigą
- Didina atsparumą drėgmei
- Laidus vandens garams

Paskirtis

Koncentruotas skvarbusis gruntas EKOFLEKS GL26 yra skirtas vidiniam ir išoriniam grindų, sienų ir lubų paviršių gruntavimui. Pasižymi didele klijavimo ir skvarbos geba, sutvirtina birius netvirtus paviršius. Naudojamas prieš remontuojant betoninių ir cementinių grindų pagrindą arba prieš klojant grindų dangas, prieš tinkuojant ir glaistant sienas, prieš klijuojant putų polistireną arba akmens vatą, prieš dažant arba klijuojant įvairius tapetus. Tinka klijuotos medienos plokštėms, medienos drožlių plokštėms, gipso ir gipskartonio plokštėms impregnuoti ir sutvirtinti.

Naudojimo instrukcija

Paviršius turi būti tvirtas ir nepažeistas. Pleišėjančius, apkrovos neatlaikančius sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu. Paviršių išdžiovinti, nuvalyti dulkes ir nešvarumus, mažinančius sukibimą su pagrindu ir įgertį (riebalus, alyvą, vašką, bitumą ir t. t.). Biologinės korozijos (biologinių darinių, mikroorganizmų sanaujų) atveju paviršių nuvalyti metaliniu šepečiu ir apdoroti antibakterine priemone vadovautis instrukcija. Gruntu negalima dengti užšalusių paviršių. Prieš naudojant gruntą EKOFLEKS GL26 jį reikia atskiesti švriu vandeniu ir kruopščiai išmaišyti. Netvirtiems byranties paviršiams sutvirtinti gruntą atskiesti santykiu 1:2 – 1:3, tvirtiems dulkantiems paviršiams (pvz., gipskartonio paviršiams prieš juos dažant) gruntuoti atskiesti santykiu 1:4 – 1:5. Gruntą dengti teptuku arba voleliu. Ant labai įgeriančio paviršiaus gruntą tepti dviem sluoksniais. Kito etapo darbus pradėti tik gruntui pilnai išdžiūvus. Užbaigus darbus įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu. Išdžiūvusį gruntą galima pašalinti organiniu tirpikliu.

Šalinimo instrukcija

Grunto nepilti į kanalizaciją, neleisti pateikti į nutekamuosius vandenis. Plastikinę pakuotę rekomenduojama šalinti į specialius plastikui skirtus konteinerius. Išdžiūvę grunto likučiai gali būti šalinami kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Saugumo priemonės

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus produkto į akis nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis pagalbos į gydytoją.

Techninės detalės	
Sudėtis:	Polimero vandeninė dispersija, modifikuojantys priedai.
Spalva:	Bespalvis.
PH:	7,0 - 8,0
Oro ir pagrindo temperatūra:	min. +50C, max. +350C.

GL26 EKOFLEKS - Konzentrat 1:5 - Koncentruotas skvarbusis gruntas

Techninės detalės	
Sandėliavimo/transportavimo temperatūra:	min. +50C, max. +300C.
Džiūvimo trukmė:	nuo 4 iki 6 val.
Išeiga:	0,1 - 0,2 l/ m2 priklausomai nuo paviršiaus porėtumo.
Tinkamumo naudoti terminas:	12 mėnesių.