



Атмосферостойкая краска с высокой кроющей способностью для наружных и внутренних работ

- Экологически чистая
- Устойчива к воздействию УФ-лучей
- Хорошая адгезия к основаниям
- Устойчивая к истиранию
- Устойчива к действию щелочи

Область применения

Высококачественное, декоративное покрытие для наружных и внутренних работ. В зависимости от способа нанесения и применяемых инструментов, получают различные рельефы и рисунки.

Образует эластичную прочную поверхность с высокой выносливостью к механическим нагрузкам и к воздействию агрессивных факторов окружающей среды. Устойчива к воздействию УФ-лучей. Водоразбавляемая, с хорошей укрывистостью, тиксотропная краска. Обладает хорошей адгезией к следующим видам оснований: бетон, силикатный кирпич, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки и шпатлёвки, акриловые штукатурки, гипсокартон, старые водно-дисперсионные покрытия. Применяется как для нанесения новых, так и для ремонта старых покрытий. Проста в применении. Устойчива к действию щелочи. Структурная краска EKOFLEKS AL36 тонируется в 180 цветов. Не пригодна для горизонтальных поверхностей с механической нагрузкой и нагрузкой водой, а также для деревянных и металлических поверхностей.

Инструкция по использованию

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пятен жира, масел, воска и других, уменьшающих адгезию, материалов, а так же, без видимых разрушений. При биологической коррозии, поверхностные образования растительности или микроорганизмов необходимо удалить при помощи проволочной щетки и обработать поверхность антибактериальным средством, согласно инструкции. Гипсовые основания, гипсокартонные плиты, древесностружечные плиты необходимо предварительно обработать грунтом EKOFLEKS GL25. Старые и пористые поверхности предварительно грунтуются грунтом EKOFLEKS GL27. Перед нанесением EKOFLEKS AL36, поверхность прогрунтовать грунтовкой под декоративную штукатурку EKOFLEKS GL33. Структурная краска наносится только после полного высыхания GL33. Перед употреблением, продукт необходимо тщательно перемешать. Нанести краску EKOFLEKS AL36, разбавляя при необходимости водой (не более чем на 5%). Наносить, валиком, краскопультом или кистью, в зависимости от желаемого результата. Для формирования фактуры при помощи валика - нанести краску на поверхность, и по истечении 5-10 минут равномерно прокатывать валик в одном направлении. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «сырое по сырому». Не рекомендуется наносить при температурах ниже +5°C и выше +35°C, при сильном ветре и высокой влажности воздуха. Для получения однородной фактуры следующий слой наносить на полностью высохшую поверхность. Сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится не ранее, чем через 72 часа. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Инструмент промыть водой сразу после выполнения работ, а после высыхания краски органическими растворителями.

Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C. Хранить в оригинальной

AL36 EKOFLEKS - Структурная краска

упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5°C до +30°C. При транспортировке предохранять от замерзания. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

Технические данные	
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, минеральные наполнители
Цвет:	180 цветов
Температура воздуха и основания:	от +5°C до +35°C
Время высыхания:	от 3 до 6 часов в зависимости от погодных условий и толщины фактуры
Расход:	от 0,4 до 0,5 л/м2 на два слоя в зависимости от используемого инструмента и поверхности
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	4л; 15л
Произведено в Латвии	