

FS1 EKOFLEKS - Безхлорная добавка к бетону



Предназначена для добавки в бетонные и цементные растворы в периоды ночных заморозков и зимнее время.

- Улучшает рабочие свойства растворов при низких температурах
- Не содержит хлор
- Технически безопасная

Область применения

Добавка Ekofleks FS1 предназначена для использования в армированных бетонных конструкциях и цементных растворах, когда ожидаются заморозки или похолодание до температуры -13°C . Можно использовать с пластификаторами бетона, не задерживающими процесс затвердевания. Не имеет отрицательных эффектов при работе с использованием бетононасоса. Ускоряет реакцию цемента и процесс застывания свежего бетона. Улучшает обработку свежего бетона без дополнительного воздухововлечения.

Инструкция по использованию

Добавка Ekofleks FS1 добавляется в цементные растворы или в бетонные смеси одновременно с водой. Перед употреблением, добавку Ekofleks FS1 необходимо взболтать. Дозировка цемента в раствор должна составлять не менее 300 кг/м³. Температура раствора при укладке не должна быть менее $+5^{\circ}\text{C}$. Количество воды в растворе должно быть сокращено до необходимого минимума. Вспомогательные конструкции, формы и крепления не должны иметь отрицательную температуру. Запрещено использовать какие-либо замороженные добавки в раствор и работать с замороженными основаниями. Необходимо обеспечить защиту свежеработанного раствора от быстрого обезвоживания и резкого изменения температуры до достижения набора прочности на сжатие 10 Н/мм².

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, защищенном от солнечных лучей. При транспортировке предохранять от замерзания. Предохранять от попадания примесей. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта на кожу эти участки следует немедленно промыть водой с мылом, при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

FS1 EKOFLKS - Безхлорная добавка к бетону

Технические данные	
Плотность:	1,4 гр/см3
рН:	3,4 - 3,6
Цвет:	Бесцветный
Температура использования:	от +5°C до +35°C
Расход:	от 0,1 до 1 л на 100 кг цемента
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	5л; 10л
Произведено в Латвии	